



RapidoWITT®

Der CEM I 42,5 N (ct) Hochleistungs-Estrichzement

incl. Trocknungsbeschleuniger für schnelle Belegreife und optimale Verarbeitbarkeit

TECHNISCHE DATEN

- **2 x 20 kg je Estrichpumpe***
Richtrezeptur je Estrichmischung (MV = 1 GT : 7,5 GT)
 - 2 Sack RapidoWITT® 20 kg (= 40 kg Zement)
 - 300 kg Gesteinskörnung trocken (Sieblinie A/B 0-8 mm)
- **Schwindklasse SW 2 (schwindreduziert)***
gemäß DIN 18560-1:2021-2
- **Nach 2 Tagen Beginn des Funktionsheizen***
gemäß Aufheizprotokoll
- **Belegreife nach 10 Tagen***
Restfeuchte: ≤ 2 CM%
- **begehbar nach 12 Stunden***
- **mindestens 2 Stunden verarbeitbar***
- **Festigkeiten: ≥ CT-C35-F5***

TECHNISCHER SERVICE

- Eignungsprüfung (inkl. Prüfzeugnis) auf der Baustelle
- Probematerial und Beratung auf der Baustelle
- Prüfberichte und Aufheizprotokolle für die Baustelle

LIEFERFORM

20 kg Sack (64 Sack je Palette = 1,28 to)

RapidoWITT® – Zement, wie ihn sich Estrichleger wünschen!



Premiumqualität aus Tradition.

Portlandzementwerk

Wittekind

Hugo Miebach Söhne KG

RapidoWITT®

- **RapidoWITT®** zeichnet sich durch eine besonders kurze Belegreife und eine geschmeidig leichte Verarbeitbarkeit aus. Auch bei niedriger Dosierung erreicht **RapidoWITT®** eine hohe Biegezug- und Druckfestigkeit im CT-Estrich*.
- **RapidoWITT®** ist ein genormter Zement gemäß DIN EN 197-1 und somit keine Sonderkonstruktion für den Estrichbau.
- **RapidoWITT®** sollte ausschließlich für die CT-Estrich Herstellung verwendet werden.
- kein Klebeffekt
- geschmeidiges leichtes Verarbeitungsverhalten
- niedriger Wasseranspruch
- sehr kurze Austrocknungszeiten*
- begehbar nach sehr kurzer Zeit*
- keine Zumischung von chemischen Additiven erforderlich
- helle Eigenfarbe für leuchtende Farben bei farbigen, gestalteten Zementestrichen
- geeignet für Industriebau
- innen und außen zu verwenden

Die positiven Eigenschaften von **RapidoWITT®**, die richtige Zusammensetzung des Estrichs und das handwerkliche Können des qualitätsbewussten Estrichlegers sind die besten Voraussetzungen für zufriedene Bauherren.

Das Portlandzementwerk Wittekind bietet als familiengeführtes Unternehmen mit einer jahrzehntelangen Erfahrung hochwertigste Produkte und eine solide Partnerschaft. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Wir beraten Sie gerne.

Portlandzementwerk Wittekind
Hugo Miebach Söhne KG
Hüchtchenweg 1
59597 Erwitte

Tel.: +49 (0) 2943 893 0
Fax: +49 (0) 2943 893 153
www.wittekindzement.de

info@rapidowitt.de
www.rapidowitt.de



* Die Kennwerte basieren auf Untersuchungen unserer Anwendungstechnik und des Instituts für Baustoffprüfung und Fußbodenforschung (IBF) in Troisdorf, die jeweils unter Laborbedingungen vorgenommen wurden, sowie auf praktischen Erfahrungen. Umgebungsbedingungen, Arbeitsausführungen, Estrichnennstärke, Witterungsbedingungen, Zement- und Wassergehalt sowie Sandmenge und Sandqualität haben einen großen Einfluss auf die Kennwerte. In Abhängigkeit von den genannten sowie weiteren Faktoren kann es im konkreten Fall daher auch zu abweichenden Werten kommen. Die genannten Angaben und Kennwerte werden somit weder zugesichert noch ersetzen sie die Eignungsprüfungen des Verarbeiters vor Ort. Für die Herstellung von Estrich sind die gültigen Normen, Regelwerke sowie BEB-Hinweisblätter anzuwenden.



Premiumqualität aus Tradition.

Portlandzementwerk

Wittekind

Hugo Miebach Söhne KG